

HT700 FLOOR LACQUER

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

HT700 Floor Lacquer è una vernice poli-uretanica a base acqua bi componente con poco odore e alta resistenza.

Viene utilizzata in aree soggette a un calpestio intenso ed è straordinariamente duratura e resistente ai graffi. Non ingiallisce, a essiccazione rapida, il pavimento potrà essere usato il giorno seguente all'applicazione.

Le pavimentazioni non trattate/levigate devono essere trattate con Junckers WB Primer prima delle finitura con HT700 Floor Lacquer. HT700 Floor Lacquer deve essere miscelato con l'indurente prima dell'uso.

Per uso professionale.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Vernice poli-uretanica a base acqua bi componente.

Confezioni incluso indurente: 4,95 litro (4,5+0,45) in ultra matt, opaco, semilucido.

Aspetto: Cremoso/lattiginoso all'interno della propria confezione. Senza colore quando asciutto.

DATI TECNICI

Consumo: 10-12 m² per litro.

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso:

Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto.

Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi.

Lasciare riposare per 10 minuti.

Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata: Utilizzare la miscela entro 2 ore. Evitare di usare il prodotto miscelato trascorso questo periodo.

Strumento per l'applicazione: Pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: 15-25 °C.

Diluizione: Massimo 15 % di diluizione con acqua in caso di applicazione spray.

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH:

Circa 3 ore. Pronto per il traffico leggero: 8 ore.

Asciugatura completa dopo 72 ore.

Applicare al massimo 2 mani al giorno.

RH: I prodotti a base d'acqua hanno un certo effetto di incollaggio e se ne raccomanda l'uso in ambienti con umidità stabile. Ciò significa che la differenza tra l'umidità relativa massima e minima non dovrebbe oscillare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

1 mano di WB Primer 8 m²/l

+ 2 mani di HT700 Floor Lacquer 10-12 m²/l.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

- Applicare una mano di Junckers WB Primer. Lasciare asciugare.
- Levigare con carta abrasiva grana 150-180 nel verso delle fibre del legno. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HT700 Floor Lacquer. Lasciare asciugare e poi applicare la mano finale.

Pavimentazioni trattate:

- Lavare con Junckers Neutralizer.
- Levigare con carta abrasiva grana 150-180. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HT700 Floor Lacquer e lasciare asciugare.
- Prima di verniciare l'intera area si consiglia di fare un test di prova su una piccola zona.

Come fare un test di prova

Verniciare un paio di zone applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, grattando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e l'aspetto della superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento.

In caso contrario il pavimento deve essere levigato al vivo. Seguire le istruzioni riportate alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

Pavimenti trattati con cere/lucidante:

- Levigare la superficie prima della verniciatura usando apposita apparecchiatura. Usare una grana 24-36 per rimuovere i vecchi strati superficiali.
- Quindi rimuovere segni di abrasione con grana 60-80.
- Infine, usare la grana 120-150 per ottenere una superficie completamente liscia.
- Aspirare accuratamente la polvere della levigatura.
- Procedere come descritto nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI**Prodotti:**

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Junckers Neutralizer